



429



447



469




448




409




427



476



413



445



408



443



400




414



415




410



416



433



441



446



451




440



442



402



439



418



452



411




407



401



463



404



406



420



423



450



421



428



436



437



















422

B4

Colorama 2 – The epitome of versatility and sophistication. The uniform and stable weave, wide width of 340 cm and extensive colour range make it a logical first choice. Colorama 2 is the most successful fabric of Silent Gliss over the last 20 years. Antibacterial and aluminium-backed versions are also available.

Colorama 2 – Inbegriff von Vielseitigkeit und Raffinesse. Die einheitliche und stabile Webart, die Breite von 340 cm und die Farbenvielfalt machen ihn zur ersten Wahl. Colorama 2 ist der erfolgreichste Silent Gliss Stoff der letzten 20 Jahre. Auch in antibakterieller oder aluminiumbeschichteter Variante erhältlich.

Colorama 2 – Classique de la gamme. Multi usage, sa trame régulière est tissée en laize de 340 cm et en de nombreux coloris. Le Colorama 2 est le tissu référence à succès depuis plus de 20 ans chez Silent Gliss. Des versions avec finition antibactérienne et aluminium sont disponibles.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	250
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.52
 Max. width / Nutzbreite / Largeur	stiff/versteift/enduit: 335 cm (400, 401, 402, 410, 429), 197 cm soft/deko/souple: 335 cm
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock	stiff/versteift/enduit: 340 cm (400, 401, 402, 410, 429), 202 cm, 138 cm,  12.7 cm, 8.9 cm soft/deko/souple: 340 cm, 202 cm, 138 cm
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, B-s1 (EN 13501)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.40-0.65$
Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.40-0.65$
Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.40-0.65$
DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	










Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage




approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour / Farbe / Couleur	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	Tuv	Fc	g _{tot}
400	0.40	0.59	35.1	3.1	60.6	36.3	4.0	0.42	0.43
401	0.42	0.56	19.9	10.8	55.9	33.3	4.7	0.43	0.43
402	0.43	0.59	27.2	6.2	56.0	37.8	4.7	0.47	0.47
404	0.47	0.66	5.7	32.0	44.1	23.9	59.7	28.7	11.6
406	0.52	0.72	1.8	48.8	33.0	18.2	92.8	5.1	2.1
407	0.47	0.65	9.4	29.8	44.8	25.4	58.4	28.9	12.7
408	0.47	0.65	8.4	28.8	45.6	25.6	45.5	37.1	17.4
409	0.52	0.73	3.7	49.3	32.1	18.6	92.6	4.5	2.9
410	0.41	0.57	28.7	3.8	58.9	37.3	1.4	60.4	38.2
411	0.51	0.70	4.5	44.2	36.1	19.7	88.1	9.0	2.9
413	0.49	0.67	8.1	35.7	41.2	23.1	72.0	19.7	8.3
414	0.43	0.60	17.4	12.8	54.3	32.9	10.4	56.0	33.6
415	0.43	0.60	11.0	17.3	54.0	28.7	15.0	56.0	29.0
416	0.47	0.66	7.7	33.2	43.8	23.0	62.4	27.3	10.3
418	0.44	0.61	13.2	17.9	52.2	29.9	28.1	46.8	25.1
420	0.51	0.71	3.5	42.8	35.2	22.0	90.6	5.8	3.6
421	0.47	0.65	9.6	25.6	46.0	28.4	39.3	39.2	21.5
422	0.47	0.65	4.2	29.9	44.7	25.4	54.9	31.0	14.1
423	0.49	0.68	4.1	36.4	39.8	23.8	81.4	12.4	6.2
427	0.53	0.74	3.0	50.1	30.9	19.0	95.4	2.5	2.1
428	0.49	0.68	3.5	35.4	40.9	23.7	68.5	22.0	9.5
429	0.47	0.65	11.7	28.5	45.2	26.3	57.2	29.1	13.7
433	0.53	0.74	3.5	50.8	30.8	18.4	91.5	5.6	2.9
436	0.48	0.67	6.9	31.6	42.4	26.0	65.2	22.9	11.9
437	0.49	0.69	5.4	39.0	39.2	21.8	80.8	13.9	5.3
439	0.43	0.60	17.1	14.7	54.3	31.0	23.0	49.9	27.1
440	0.44	0.61	20.2	14.3	53.1	32.6	22.1	49.1	28.8
441	0.43	0.59	23.4	11.1	55.4	33.5	17.8	51.8	30.4
442	0.44	0.61	19.0	16.4	52.6	31.0	30.0	45.3	24.7
443	0.51	0.71	3.8	44.3	35.5	20.2	85.1	10.4	4.5
445	0.49	0.69	6.2	39.5	39.0	21.5	76.3	16.9	6.8
446	0.52	0.72	3.8	46.9	34.1	19.0	87.8	8.5	3.7
447	0.48	0.67	7.2	35.3	42.0	22.7	70.2	21.4	8.4
448	0.51	0.71	3.5	46.8	35.1	18.1	90.6	7.2	2.2
450	0.40	0.60	7.8	17.7	51.9	30.4	19.9	51.2	28.9
451	0.40	0.60	6.8	19.8	51.9	28.3	32.7	45.3	22.0
452	0.40	0.60	8.4	15.0	54.2	30.8	29.8	46.6	23.6
463	0.45	0.63	16.5	19.7	48.9	31.4	33.3	41.6	25.1
469	0.46	0.64	15.4	24.6	47.9	27.5	49.7	33.8	16.5
476	0.46	0.64	15.1	23.8	47.4	28.8	47.6	34.4	18.0

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)	 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)	 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)	 Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
	 Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
	(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m ² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

 For more information please refer to the brochure. / Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre. / Pour plus d'informations, consultez la brochure.
www.silentgliss-collection.com